

**Інформація пр продукт****Опис продукту**

Водорозчинна, на основі чистого силексану вирівнююча та відновлююча фасадна фарба. EGASIL<sup>®</sup> ABF з підвищеним захистом проти грибків та водоростей.

**Застосування**

Для створення атмосферостійких, водовідштовхувальних і паропроникних фасадних покриттів на мінеральних штукатурках. Для вирівнювання кольору на нових декоративних штукатурках, так і для відновлення старих штукатурок та старих малярних покриттів.

**Властивості:**

- фасадна фарба зг. DIN EN 1062
- матова, водорозчинна
- чистий силексан
- погодостійкість
- хороша технологічність
- висока укривистість
- EGASIL<sup>®</sup> ABF з інкапсульованою захисною плівкою для підвищення захисту від водоростей та грибків.

**Характеристика зг. DIN EN 1062:**

- Швидкість водопоглинання: Клас W<sub>3</sub> (низька); W-значення: <0,1 кг / (м<sup>2</sup>·х<sup>0,5</sup>)
- Паропроникність: Клас V<sub>1</sub> (висока), S<sub>d</sub>-значення < 0,14 м

**Обробка****Основа**

Відповідні основи повинні бути сухими, твердими, чистими і стійкими.

VOB частина C, DIN 18 363, п. 3, примітка. Абсорбуючі поверхні заґрунтувати HAERING<sup>®</sup> Tiefgrund -ELF.

**Нестійкі старі покриття:** забезпечити повне очищення нестійких частин, абсорбуючу стару штукатурку заґрунтувати HAERING<sup>®</sup> Tiefgrund -ELF.

**Сильно вбираючі основи:** заґрунтувати HAERING<sup>®</sup> Tiefgrund -ELF.

**Ураження мохом, водоростями і грибами:**

Видалити цвіль або грибкові інфекції за допомогою води під високим тиском

Поверхню обробити HAERING Sanitox Sanierlösung D 1051 і дати повністю висохнути.

**Нанесення**

Перед використанням добре перемішати. Щітка, валик, розпилювач (EGASIL<sup>®</sup> airless-

Einstellung) Не застосовувати нижче + 5 ° C. Не використовувати під прямими сонячними

променями, дощем або сильним вітром. На одній площині використовувати продукт лише

з однієї партії з однаковим виробничим номером.

**Системи фарбування**

**Вирівнювання і егалізація:** макс. 5% води,

**Реставрація і проміжний (ґрунтуючий) шар:** макс. 10% води,

**Фінішний шар:** - макс. розвести з 5% води.

**Нові штукатурки:** залежно від кольору та бажаної захисної функції

Нанесіть 1-2 шари. При збільшеному вологому навантаженні на фасад - 2 шари. Нова

штукатурка повинна бути достатньо витримана (слід дотримуватися інструкцій виробника штукатурки).

**Відновлення:** 1-2 шари



**Обробка****Примітка**

При використанні на фасадах з системами утеплення, а також на фасадних поверхнях, які більше, ніж зазвичай піддаються впливу вологи (через особливі умови об'єкта чи внаслідок природних атмосферних впливів), існує підвищений ризик розвитку грибкового зараження і появи водоростей. В таких випадках, ми рекомендуємо для використання наш спеціальний продукт EGASIL<sup>®</sup> ABF. Цей продукт містить підвищену частку спеціальних інкапсульованих активних інгредієнтів, які затримують ріст грибків та водоростей. Слід зазначити, що згідно технічних приписів і стандартів, такий захист не може бути постійним (див. також брошуру BFS № 9).

**Технічні дані****Склад**

Дисперсія силікан -акрилового сополімеру, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, добавки, консерванти

**Характеристика зг.**

Швидкість водопоглинання: Клас W<sub>3</sub> (низька); W-значення: <0,1 кг / (м<sup>2</sup>хh<sup>0,5</sup>)

**DIN EN 1062**

Паропроникність: Клас V<sub>1</sub> (висока), s<sub>d</sub> -значення < 0,14 м

**Щільність /Колір/Упакування**

**Густина:** бл. 1,5 г/см<sup>3</sup> / **Колір:** білий. / **Упакування:** 2,5л, 5 л, 10 л, 15 л в білому кольорі, Base 2 і 3

**Тонування**

Тонується в системі HAERAMIX або з макс. 10% HAERING<sup>®</sup>-Vollton- und Abtönfarben.

**Розведення**

Прибл. 5-10% води (залежно від застосування)

**Нанесення**

щіткою, валиком, розпилювачем (airless)

**Робоча температура**

Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° C.

**Витрати**

Відновлення: 150 - 200 мл / м<sup>2</sup> на один шар; Вирівнювання: 200-250 мл / м<sup>2</sup> на один шар; Точні значення споживання, визначають безпосередньо на об'єкті.

**Висихання**

Приблизно 12 годин при температурі 20 ° C і 65% відносної вологості повітря. Висока вологість повітря і низькі температури значно подовжують час сушки.

**Очистка інструментів**

Відразу після використання промити водою

**Зберігання**

В сухому, прохолодному, але в захищеному від морозу місці. Стабільність при зберіганні в невідкритій оригінальній упаковці 12 місяців..

**GISCODE**

BSW50

**EU-показник(VOC)**

Кат.(A/c): 40г/л (2010). Даний продукт містить < 40 г/л VOC

**Маркування / інструкції з техніки безпеки**

Для отримання додаткової інформації дивіться поточні паспорти безпеки.

**Утилізація**

Тільки порожні контейнери. Матеріал можна утилізувати як побутові відходи тільки в сухому виді, рідкі залишки продукту здавати в пункти збору старих фарб.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 07.08.2019

**Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet**  
**Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de** **Ексклюзивний**  
**представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в**  
**тел/факс (032) 294-86-00 <https://haering.ferozit.ua/>**