



## Інформація про продукт

## Опис продукту

Водорозчинна силосанова фасадна фарба, зг. DIN 1062.Матова

## Застосування

Для фарбування на мінеральних штукатурках, вирівнювання кольору на декоративних шляхетних штукатурках, для відновлення та реставрації старих покриттів.

## Властивості:

- водорозчинна
- на основі силосану
- погодостійка
- матова
- з інкапсульованою захисною плівкою для підвищення захисту від водоростей та грибків.
- висока паропроникність
- водовідштовхувальна

## Характеристика зг. DIN EN 1062:

- Швидкість водопоглинання: Клас W<sub>3</sub> (низька); W-значення: <0,1 кг / (м<sup>2</sup>хh<sup>0,5</sup>)
- Паропроникність: Клас V<sub>1</sub> (висока), S<sub>d</sub>-значення < 0,14 м

## Обробка

## Основа

Відповідні основи повинні бути сухими, твердими, чистими і стійкими. VOB частина C, DIN 18 363, п. 3, примітка. Абсорбуючі поверхні заґрунтувати HAERING® Tiefgrund -ELF.

**Старі покриття:** повністю очистити від нестійких частин, абсорбуючу стару штукатурку заґрунтувати HAERING® Tiefgrund -ELF.

**Сильно вбираючі основи:** заґрунтувати HAERING® Tiefgrund -ELF.

**Ураження мохом, водоростями і грибами:**

Ретельно очистити водою з HAERING® - Chlorbleichlauge G 9041, розведеного з водою у співвідношенні 1: 3, проґрунтуйте і дайте діяти принаймні 6-8 годин.

## Система покриття

**Нова штукатурка:** в залежності від часу схоплювання, нанести 1-2 шари. (дотримуйтесь інструкцій виробника штукатурки)..

**Відновлення:** 2 шари

## Нанесення

Перед використанням добре перемішати. Кисть, валик, розпоршення (безповітряне)  
Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° C.  
Не наносити під прямими сонячними променями, в дощ або сильний вітер

## Розведення

Вирівнювання : макс. 5% води.

Реставрація і проміжний (ґрунтуючий) шар: макс. 10% води.

Фінішний шар: макс. розбавити 5% води.

## Примітка

При використанні на фасадах з системами утеплення, а також на фасадних поверхнях, які більше, ніж зазвичай піддаються впливу вологи (через особливі умови об'єкта чи внаслідок природних атмосферних впливів), існує підвищений ризик розвитку грибкового зараження і появи водоростей. Цей продукт містить спеціальні інкапсульовані активні інгредієнти, які затримують ріст грибків та водоростей. Однак, слід зазначити, що згідно технічних приписів і стандартів, такий захист не може бути постійним (див. також брошуру BFS № 9).



**Технічні дані**

<b>Склад продукту</b>	Акрилатний сополімер, діоксид титану, карбонат кальцію, силікат, вода, добавки, консерванти (метил і хлор метілізотіазолінон), консервуюча захисна плівка (тербутріна, пиритион цинку, 2-октил-2Н-ізотіазол-3-он).
<b>Характеристика зг. DIN EN 1062</b>	Швидкість водопоглинання: Клас W <sub>3</sub> (низька); W-значення: <0,1 кг / (м <sup>2</sup> хh <sup>0,5</sup> ) Паропроникність: Клас V <sub>1</sub> (висока), s <sub>d</sub> -значення < 0,14 м
<b>Густина</b>	бл. 1,6 г/см <sup>3</sup>
<b>Колір</b>	білий
<b>Упакування</b>	2,5л / 5л / 10л / 15л
<b>Тонування</b>	Тонується в системі HAERAMIX або з макс. 10% HAERING®-Vollton- und Abtönfarben.
<b>Розведення</b>	Вирівнювання : макс. 5% води. Ремонт і ґрунтування: макс. 10% води.
<b>Інструмент</b>	Кисть, валик, розпилювач (безповітряний)
<b>Робоча температура</b>	Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя повинна опускатися нижче + 5 ° C
<b>Витрати</b>	Відновлення: бл. 150-200 мл/м <sup>2</sup> / Вирівнювання: бл. 200-250 мл/м <sup>2</sup>
<b>Висихання</b>	приблизно 12 годин при температурі 20 ° C і 65% відносній вологості повітря. Висока вологість повітря і низькі температури значно подовжують час сушки.
<b>Очистка інструменту</b>	Відразу після використання промити водою.
<b>Зберігання</b>	В сухому, прохолодному, але в захищеному від морозу місці. Стабільність при зберіганні в невідкритій оригінальній упаковці 12 місяців.
<b>Транспортна інформація</b>	безпечно зг. норм ADR
<b>GISCODE</b>	BSW50
<b>EU-показник(VOC)</b>	Кат.(A/c): 40г/л (2010). Даний продукт містить < 40 г/л VOC
<b>Маркування / Безпека</b>	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки.
<b>Утилізація</b>	Тільки порожні контейнери. Матеріал можна утилізувати як побутові відходи тільки в сухому виді, рідкі залишки продукту здавати в пункти збору старих фарб.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 12.10.2015

**Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterhiesfeld**  
**Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de**  
**Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в**  
**тел/факс (032) 294-86-00 <https://haering.ferozit.ua/>**