

**Інформація про продукт****Опис продукту**

Матова латексна фарба, без розчинників і пластифікаторів.

Властивості

Для створення міцної, матової поверхні в середині приміщень. Особливо добре, підходить як покриття на текстурованих підкладках, таких як Rauhfaser, рельєфних шпалерах, склошпалерах та структурних декоративних покриттях. Рекомендовано для нанесення в кухнях, ванних кімнатах і в громадських приміщеннях з інтенсивним навантаженням, таких як тренажерні зали, лікарні, школи тощо.

Особливості

- мінімальна емісія, без пластифікаторів і розчинників.
- запобігає потьмянінню поверхні, т.зв. ефекту "запотівання".
- емісія класу A + (максимально можливе значення відповідно до Регламенту (F) для маркування продуктів для будівництва
- глибокоматова
- висока укривистість
- паропроникна
- висока продуктивність
- з оптимальними властивостями обробки

Характеристики зг. DIN EN 13300:

- Стійкість до вологого стирання: Клас 2
- Укривистість: Клас 1, бл.7 м²/л
- Глянець: глибокий мат
- Максимальний розмір зерна: дрібний

Нанесення**Основа**

Відповідні основи повинні бути сухими, твердими, чистими і стійкими. VOB частина C, DIN 18 363, п. 3. Абсорбуючі підкладки заґрунтувати з HAERING® Tiefengrund -ELF.

Деревостружкові або рельєфні шпалери: фарбувати без попередньої обробки. Нестійкі, погано приклеєні шпалери: повністю видалити, вимити залишки клею, заґрунтувати HAERING® Tiefengrund -ELF-.

Гіпсокартонні плити:

Задирки зачистити, перевірте основу щодо належного рівня якості. Гіпсокартон заґрунтувати з HAERING® Tiefengrund -ELF- (1: 1, розбавлений водою).

Поверхні уражені цвілью: Очистити за допомогою води, дати висохнути, нанести HAERING® Dekolor® schimmelhemmend ELF.

Поверхні забруднені ніотином, кіптявою, наявні жирні і водяні плями : Застосувати HAERING® ISO-TOPP.

Нанесення

Перед використанням добре перемішати. Нанести насичений, рівномірний шар фарби, в нерозведеному виді або з макс. 5 % розбавлений водою.

При пофарбуванні контрастних підстав, нанести додатковий ґрунтувальний шар, з приблизно 5% розведенням водою.

Спосіб нанесення

Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряним).
Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° C



**Технічні дані**

Склад продукту	Полімерна дисперсія, діоксид титану, карбонат кальцію, тальк, вода, добавки, консерванти (бензил і метилізотіазолінон).
Характеристики зг. DIN EN 13300	Стійкість до вологого стирання: Клас 2 Укривистість: Клас 1, бл.7 м ² /л Максимальний розмір зерна: дрібний Глянець: глибокоматова
Густина	бл. 1,55 г/см ³
Колір	білий, Base 2 і Base 3
Упакування	15 л в білому кольорі, Base 2 і Base 3
Тонування	На колорстудії HAERAMIX System або макс. 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben
Спосіб нанесення	Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряний)
Розведення	макс.. 5 - 10 % води
Робоча температура	Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° C
Витрати	Приблизно 140 мл / м ² на один шар і, в залежності від основи, з виходом 7 м ² / л
Час висихання	приблизно через 4 - 6 годин, при + 20 ° C і 65% відн. вологості повітря , можна наносити наступний шар. Повна сухість і готовність до експлуатації - через 2 - 3 дні. При більш низьких температурах і високій вологості час сушки подовжується.
Очищення інструментів	Відразу ж після використання, промити чистою водою .
Зберігання	В сухому, прохолодному, захищеному від морозу місці. Термін зберігання в невідкритій оригінальній упаковці не менше 12 місяців.
Інформація про транспортування	безпечно зг. норм ADR
GISCODE	BSW20
EU-граничний показник для даного продукту	Кат. (A/a): 30г/л (2010) Даний продукт містить < 1 г/л VOC
Маркування / Безпека	Додаткові деталі див. у поточному паспорті безпеки.
Утилізація	Утилізувати тільки порожні контейнери. В сухому виді, матеріал можна утилізувати як побутові відходи, залишки рідкого продукту - в пункти збору старих фарб

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації в рамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 24.10.2018

Haering GmbH · Muhlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet Telefon: 07130 / 4702-0 ·

Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de

Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка

317втел/факс (032) 294-86-00 <https://haering.ferozit.ua/>